



## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA


### - ANÁLISIS QUÍMICO TÍPICO

Oxidos %en peso	% MIN	% MA
SiO <sub>2</sub>	70,0	75,0
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	13,0	15,0
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>		0,200
CaO	0,0	1,0
MgO		0,5
TiO <sub>2</sub>		0,1
Na <sub>2</sub> O	4,0	5,0
K <sub>2</sub> O	4,0	5,0

### - DISTRIBUCIÓN DE TAMAÑOS DE PARTÍCULAS TÍPICO

REtenido EN #140 (>106 $\mu$ ) : 0,00%  
 RETENIDO EN #200 (>75 $\mu$ ) : 1,00%  
 DIAMETRO D50: 20-25 $\mu$

### GRAFICO DE DISTRIBUCION MALVERN TIPICO



**Nota:** El producto descripto es obtenido de depósitos naturales por lo tanto sus características pueden experimentar variaciones respecto de las especificaciones aquí detalladas.

Los datos aquí presentados son valores promedio obtenidos bajo normas internas de ensayo.

